



YEMA CONSA, S.L.

Yesos,
Escayolas, Perlita...



FABRICADOS CON ENERGÍA RENOVABLE

955 957 238 • 955 957 292 - yemaconsa@gmail.com / www.yemaconsa.es

C.I.F.: B-91627927 • Ctra. Morón - Puebla de Cazalla Km. 2,5 - 41.530 Morón Fra. (Sevilla) Apdo. nº 31

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productos especiales

ALISAL

Pasta de enlucidos Alisados y reparación



Es una pasta de terminación o reparación especialmente diseñada para su mínima retroacción y su gran poder de adherencia sobre la superficie portante. Está formulada en base Escayola E-35, Cargas minerales que, adicionando retenedores de agua, resinas para favorecer el pegado y retardadores de fraguado, hace una pasta resultante de altas prestaciones en enlucidos de alta calidad.

Aplicación práctica: eliminación del gotelé, alisado y reparación de paredes

Características técnicas

	Índice de pureza	>55	(%)
Granulometría	0 a 200	micras	
Relación A/Y aprox.	0.65	(L/Kg.)	
Tiempo de empleo	90	(min.)	
Temperatura de aplicación	de 5 a 40	(°C)	
Peso del saco	25	(Kg)	
Sacos por pallet	42	(Uds.)	
Rendimiento (dependiendo de la irregularidad)	3	(Kg/m2)	

Notas: El tiempos de trabajo varia en función de: relación agua/yeso, pH del agua, temperatura, tiempo y velocidad de batido y tipo de soporte.
El rendimiento varía en función de la relación A/Y del amasado.



YEMA CONSA, S.L.

Yesos,
Escayolas, Perlita...



FABRICADOS CON ENERGÍA RENOVABLE

955 957 238 • 955 957 292 - yemaconsa@gmail.com / www.yemaconsa.es

C.I.F.: B-91627927 • Ctra. Morón - Puebla de Cazalla Km. 2,5 - 41.530 Morón Fra. (Sevilla) Apdo. nº 31

Utilización

Modo de empleo

Amasado relación agua/yeso= 0.65 (650/1000)

- Espolvorear la pasta sobre el agua.
- Esperar unos 10 minutos para que el polvo se humecte suficientemente. Batir enérgicamente hasta hacer desaparecer los grumos.
- Aplicar la primera mano sobre una superficie limpia y sin manchas de aceites o grasas.
- La segunda mano aplicarla cuando la primera haya perdido el brillo.
- Para una terminación de pulido, aplíquese un fratasado con la llana o mediante el avión mojando la superficie con agua una vez endurecida.

Nota: No se deberán añadirse aditivos, puede producir una alteración en el fraguado, así como en la resistencia final del producto.

Presentación

- El peso es indicado por los 18 Kg. Más menos 5 %
- Paletizado sobre pallet de madera con 60 sacos y plastificado para preservar de la humedad.

Fabricado por YEMA CONSA, S.L.

• Producto garantizado por



El producto es conforme con la norma **UNE – EN- 13279 -1 2006**
Laboratorio notificado para la determinación del tiempo de fraguado:
FAPYLSA C/ Horno 20 50786 Gelsa (Zaragoza) España