

**YEMA CONSA, SL**

B-41848797

Carretera Morón de la Frontera a Puebla de Cazalla Km. 2,5. 41530
Morón de la Frontera (Sevilla)

955 957 238 – 955 957 292

Productos ecológicos

info@yemaconsa.es

www.yemaconsa.es



ESCAYOLA E-35 de YEMA CONSA, S.L.

TIPO: Conglomerante a base de yeso tipo A/P.F./3,5.
Producto conforme a UNE EN 13279-1 y UNE EN 13279-2.

COMPOSICIÓN:

Escayola E-35 de YEMA CONSA, S.L. se compone de Sulfato de Calcio de alta pureza semihidratado con proceso de deshidratación realizado en horno ecológico.

FICHA TÉCNICA	ESCAYOLA E-35	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279
Aspecto	Polvo Blanco	-
Índice de pureza (%)	>92	≥92
Relación agua/yeso (%)	75	-
Principio de fraguado (min.)	12±4	-
Final de fraguado (min.)	32±4	-
Tiempo de empleo (min.)	20	-
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm ²)	>3,5	≥3,5
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido ó retención en Tamiz 0,2 mm (%)	0,2	≤1,0
Contenido de agua combinada (%)	<6,0	≤7,0

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza en la realización de elementos prefabricados y en revestimientos interiores. También puede utilizarse como pasta de agarre en trabajos de colocación y como pasta de repaso en trabajos realizados con elementos prefabricados de escayola.

ENVASE:

Escayola E-35 de YEMA CONSA, S.L se suministra en sacos de 20 Kg, Y SACOS 18 con dos hojas de papel, en palés de madera de 54 Y 72 unidades respectivamente con funda de plástico. Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.