

**YEMA CONSA, SL**

B-41848797

Carretera Morón de la Frontera a Puebla de Cazalla Km. 2,5. 41530
Morón de la Frontera (Sevilla)

955 957 238 – 955 957 292

Productos ecológicos

info@yemaconsa.es

www.yemaconsa.es

YESAFIN de YEMA CONSA,S.L.

TIPO: Yeso de terminación (YE/T). Yeso de construcción tipo C6 (C6/20/2).

Producto conforme a UNE EN 13279-1, UNE EN 13279-2 y reglamentos particulares de AENOR afines.

YESAFIN

FINO DE YESO DE PROYECTAR



COMPOSICIÓN:

YESAFIN de YEMA CONSA, S.L. se compone de Sulfato de Calcio de alta pureza en sus distintas fases de deshidratación con proceso de deshidratación realizado en horno ecológico. Contiene aditivos en proporciones inferiores al 1% para facilitar la trabajabilidad, la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.



FICHA TÉCNICA	YESAFIN	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279 y R.P. AENOR
Aspecto	Polvo Blanco	-
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>75	>50
Agua de amasado (%)	65	-
Tiempo de principio de fraguado (min.)	95	>20
Determinación de pH	>6	≥6
Finura de molido (% Retención en 200 µm)	<1	≤15
Dureza superficial (Shore C)	>45	≥45

Notas: 1) Los tiempos de trabajo pueden variar en función de la relación agua/yeso utilizada, el pH del agua utilizada, la temperatura ambiente y el tipo de soporte a aplicar.



YEMA CONSA, SL

B-41848797

📍 Carretera Morón de la Frontera a Puebla de Cazalla Km. 2,5. 41530
Morón de la Frontera (Sevilla)

☎ 955 957 238 – 955 957 292

Productos ecológicos



✉ info@yemaconsa.es

🌐 www.yemaconsa.es

APLICACIONES:

Se aplica en enlucidos de cualquier superficie en revestimientos interiores de paredes y techos, ya sean de yeso, escayola, o morteros de cemento. Con este yeso de terminación se consigue un acabado de alta calidad.

ENVASE:

YESAFIN de YEMA CONSA, S.L. se suministra en sacos de 18 Kg.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C. Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.